

	Unit/单位	WA-510
Gelation time/凝胶时间 @150°C	sec	60
Appearance/外观	-	Black sheet
Filler content/填充剂含量	wt%	55
Filler size/ 填充剂大小	μm	Ave. 10 / Top.20
Specific gravity/ 比重	-	1.6
Tg / 玻璃转化温度 (DMA)	°C	105
CTE/ 热膨胀率 (TMA) α1	ppm	40
CTE/ 热膨胀率 (TMA) α2	ppm	160

- Curing condition: 150°C/1hr / 固化条件: 150°C/1hr
- \*\* Above data is representative value. / 以上数据仅可作为参考。